

## FICHA TÉCNICA

## Luminosita Pietra Gris (AC) 80 X 160 cm



FABRICAÇÃO: **Produto importado**  
FORMATO (CM): **80 X 160**  
TIPOLOGIA: **Porcelanato Esmaltado (G)**  
ESPESSURA (MM): **9**  
ABSORÇÃO D'ÁGUA - %: **≤ 0,5%**  
LOCAL DE USO: **LD**  
COEFICIENTE ATRITO: **Classe 1 ≤ 0,4**  
ACABAMENTO SUPERFICIAL: **Acetinado**  
RETIFICADO: **Sim**  
ÁREA DE COBERTURA POR PLACA/M<sup>2</sup>: **1,28**  
M<sup>2</sup> POR CAIXA: **2,56**  
N° DE PEÇAS POR CAIXA/UN: **2**  
PESO POR CAIXA/KG: **54**

**CONCEITO / LINHA:** Mármore / Luminosita Pietra Gris AC 800 x 1600 mm x 9,0 mm.

**LOCAL DE USO:** LD - Áreas comerciais e residências com acesso para rua, salão de festas, garagens residenciais.

**TIPOLOGIAS:** Porcelanato, Porcelanato Esmaltado Retificado (G).

**RESISTÊNCIA QUÍMICA / Cloreto de Amônia (100g/l) - Hipoclorito de Sódio (20mg/l) - Ácido Clorídrico (3%) - Ácido Cítrico (100g/l) / Hidróxido de Potássio (30g/l):** ≥ LA (V)

**COR FUNDO / VARIAÇÃO DE TONALIDADE:** Cinza escuro / V2 - Produto com suave variação de tonalidade entre as placas.

**RESISTÊNCIA A MANCHAS: Óleo de Oliva - Iodo - Verde Cromo:** ≥ 3

**EXPANSÃO POR UMIDADE / GRETAGEM:** < 0,6 MM-M / Resistente.

**Carga de Ruptura / RMF:** ≥ 1300 N / ≥ 35 MPa.

**Dimensão de Fabricação / Aspecto Visual:** 800 x 1600 mm / ≥ 95%.

**Desvio de r em relação a w / Retitude Lateral / Ortogonalidade:** ± 1,0 mm / ± 0,8 mm / ± 1,0 mm.

**Curvatura Lateral / Curvatura Central / Empeno:** ± 1,5 mm / ± 1,5 mm / ± 1,5 mm.

**Recomendações para o Assentamento:** Juntas de assentamento ≥ 2 (mm) - Argamassa para piso e Parede = ACIII ou Superior  
Consultar ABNT NBR 13753 e NBR 13754, além de informações nas embalagens, site e manuais dos Fabricantes / Importador.

**Observação:** Em função do local de uso, seguir projeto elaborado por Engenheiro Civil, Arquiteto ou profissional habilitado e de acordo com as informações contidas neste documento. Valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Segurança ao Fogo – Porcelanatos Stato Dell Arte são classificados como classe I – Incombustíveis.

\*Todos porcelanatos Stato Dell Arte, são comercializados somente em primeira qualidade, atendem os padrões da ABNT NBR 13006 - 2020 / ABNT NBR 10545.

Técnico Responsável  
Departamento Técnico

[www.statodellarte.com.br](http://www.statodellarte.com.br)  
[www.grupoang.com.br](http://www.grupoang.com.br)

## FICHA TÉCNICA

## Luminosita Pietra Gris (PO) 80 X 160 cm



FABRICAÇÃO: **Produto importado**  
FORMATO (CM): **80 X 160**  
TIPOLOGIA: **Porcelanato Esmaltado Polido (G)**  
ESPESSURA (MM): **9**  
ABSORÇÃO D'ÁGUA - %: **≤ 0,5%**  
LOCAL DE USO: **LD**  
COEFICIENTE ATRITO: **Classe 1 ≤ 0,4**  
ACABAMENTO SUPERFICIAL **Brilhante**  
RETIFICADO: **Sim**  
ÁREA DE COBERTURA POR PLACA/M<sup>2</sup>: **1,28**  
M<sup>2</sup> POR CAIXA: **2,56**  
N° DE PEÇAS POR CAIXA/UN: **2**  
PESO POR CAIXA/KG: **54**

**CONCEITO / LINHA:** Mármore / Luminosita Pietra Gris PO 800 x 1600 mm x 9,0 mm.

**LOCAL DE USO:** LD - Áreas comerciais e residências com acesso para rua, salão de festas, garagens residenciais.

**TIPOLOGIAS:** Porcelanato, Porcelanato Esmaltado Polido Retificado (G).

**RESISTÊNCIA QUÍMICA / Cloreto de Amônia (100g/l) - Hipoclorito de Sódio (20mg/l) - Ácido Clorídrico (3%) - Ácido Cítrico (100g/l) / Hidróxido de Potássio (30g/l):** ≥ LA (V)

**COR FUNDO / VARIAÇÃO DE TONALIDADE:** Cinza escuro / V2 - Produto com suave variação de tonalidade entre as placas.

**RESISTÊNCIA A MANCHAS: Óleo de Oliva - Iodo - Verde Cromo:** ≥ 3

**EXPANSÃO POR UMIDADE / GRETAGEM:** < 0,6 MM-M / Resistente.

**Carga de Ruptura / RMF:** ≥ 1300 N / ≥ 35 MPa.

**Dimensão de Fabricação / Aspecto Visual:** 800 x 1600 mm / ≥ 95%.

**Desvio de r em relação a w / Retitude Lateral / Ortogonalidade:** ± 1,0 mm / ± 0,8 mm / ± 1,0 mm.

**Curvatura Lateral / Curvatura Central / Empeno:** ± 1,5 mm / ± 1,5 mm / ± 1,5 mm.

**Recomendações para o Assentamento:** Juntas de assentamento ≥ 2 (mm) - Argamassa para piso e Parede = ACIII ou Superior  
Consultar ABNT NBR 13753 e NBR 13754, além de informações nas embalagens, site e manuais dos Fabricantes / Importador.

**Observação:** Em função do local de uso, seguir projeto elaborado por Engenheiro Civil, Arquiteto ou profissional habilitado e de acordo com as informações contidas neste documento. Valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Segurança ao Fogo – Porcelanatos Stato Dell Arte são classificados como classe I – Incombustíveis.

\*Todos porcelanatos Stato Dell Arte, são comercializados somente em primeira qualidade, atendem os padrões da ABNT NBR 13006 - 2020 / ABNT NBR 10545.

Técnico Responsável  
Departamento Técnico

[www.statodellarte.com.br](http://www.statodellarte.com.br)  
[www.grupoang.com.br](http://www.grupoang.com.br)