



STATO DELL
ARTE



Tonino Lamborghini BISAZZA

FICHA TÉCNICA

Manhattan Grey HD 84 x 84 cm



FABRICAÇÃO: **Produto produzido no Brasil**
FORMATO (CM): **84 x 84**
TIPOLOGIA: **Porcelanato Esmaltado (G)**
ESPESSURA (MM): **9,3**
ABSORÇÃO D'ÁGUA - %: **≤ 0,5%**
ESCALA MOHS: **6**
LOCAL DE USO: **LD**
SUPER GLOSSY: **Não**
COEFICIENTE ATRITO: **Classe 1 ≤ 0,4**
ACABAMENTO SUPERFICIAL **Acetinado sem relevos**
RETIFICADO: **Sim**
ÁREA DE COBERTURA POR PEÇA/M²: **0,706**
M² POR CAIXA: **2,12**
N° DE PEÇAS POR CAIXA/UN: **3**
PESO POR CAIXA/KG: **45,75**
N° DE CAIXAS POR PALLET/UN: **30**
M² POR PALLET: **63,6**
PESO POR PALLET/KG: **1.392,50**

CONCEITO / LINHA: Concreto / Metropolitan Manhattan Grey HD 84 x 84 cm, 9,3 mm.

LOCAL DE USO: LD - Áreas comerciais e residenciais com acesso para rua, salão de festas, garagens residenciais e comerciais.

TIPOLOGIAS: Porcelanato, Porcelanato Esmaltado Retificado (G).

RESISTÊNCIA QUÍMICA / Cloreto de Amonia (100g/l) - Hipoclorito de Sódio (20mg/l) - Ácido Clorídrico (3%) - Ácido Cítrico (100g/l) / Hidróxido de Potássio (30g/l): ≥ LB (V)

COR FUNDO / VARIAÇÃO DE TONALIDADE: Cinza - 07 Faces / V3 - Produto com variação de tonalidade moderada para alta entre as placas.

RESISTÊNCIA A MANCHAS / Óleo de Oliva - Iodo - Verde Cromo: ≥ 3

EXPANSÃO POR UMIDADE / GRETAGEM: < 0,6 MM-M / Resistente.

Carga de Ruptura / RMF: ≥ 1300 N / ≥ 35 MPa.

Dimensão de Fabricação / Aspecto Visual: 840 x 840 mm / ≥ 95%.

Desvio de r em relação a w / Retitude Lateral / Ortogonalidade: ± 1,0 mm / ± 0,8 mm / ± 1,5 mm.

Curvatura Lateral / Curvatura Central / Empeno: ± 1,8 mm / ± 1,8 mm / ± 1,8 mm.

Recomendações para o Assentamento: Juntas de assentamento ≥ 2 (mm) - Argamassa para piso e Parede = (interno) ACII ou Superior / externo) ACIII ou Superior
Consultar ABNT NBR 13753 e NBR 13754, além de informações nas embalagens, site e manuais.

Observação: Em função do local de uso, seguir projeto elaborado por Engenheiro Civil, Arquiteto ou profissional habilitado e de acordo com as informações contidas neste documento.

Segurança ao Fogo – Porcelanatos Statodellarte são classificados como classe I – Incombustíveis.

*Todos porcelanatos Statodellarte, são comercializados somente em primeira qualidade, atendem os padrões da ABNT NBR 13006 - 2020 / ABNT NBR 10545.

NOTA: Valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Técnico Responsável
Departamento Técnico

www.Statodellarte.com.br
www.grupoang.com.br

UMA MARCA DO 

FICHA TÉCNICA

Manhattan Grey RU 84 x 84 cm



FABRICAÇÃO: **Produto produzido no Brasil**
FORMATO (CM): **84 x 84**
TIPOLOGIA: **Porcelanato Esmaltado (G)**
ESPESSURA (MM): **9,3**
ABSORÇÃO D'ÁGUA - %: **≤ 0,5%**
ESCALA MOHS: **6**
LOCAL DE USO: **LE**
SUPER GLOSSY: **Não**
COEFICIENTE ATRITO: **Classe 2 ≥ 0,4**
ACABAMENTO SUPERFICIAL **Rústico**
RETIFICADO: **Sim**
ÁREA DE COBERTURA POR PEÇA/M²: **0,706**
M² POR CAIXA: **2,12**
N° DE PEÇAS POR CAIXA/UN: **3**
PESO POR CAIXA/KG: **45,75**
N° DE CAIXAS POR PALLET/UN: **30**
M² POR PALLET: **63,6**
PESO POR PALLET/KG: **1.392,50**

CONCEITO / LINHA: Concreto / Metropolitan Manhattan Grey RU 84 x 84 cm, 9,3 mm.

LOCAL DE USO: LE - Indicação para áreas externas planas e/ ou com inclinação de até 10% do comprimento da rampa, áreas residenciais e comerciais que necessitem uso de produtos com resistência ao escorregamento.

TIPOLOGIAS: Porcelanato, Porcelanato Esmaltado Retificado (G).

RESISTÊNCIA QUÍMICA / Cloreto de Amônia (100g/l) - Hipoclorito de Sódio (20mg/l) - Ácido Clorídrico (3%) - Ácido Cítrico (100g/l) / Hidróxido de Potássio (30g/l): ≥ LB (V)

COR FUNDO / VARIAÇÃO DE TONALIDADE: Cinza - 07 Faces / V3 - Produto com variação de tonalidade moderada para alta entre as placas.

RESISTÊNCIA A MANCHAS / Óleo de Oliva - Iodo - Verde Cromo: ≥ 3

EXPANSÃO POR UMIDADE / GRETAGEM: < 0,6 MM-M / Resistente.

Carga de Ruptura / RMF: ≥ 1300 N / ≥ 35 MPa.

Dimensão de Fabricação / Aspecto Visual: 840 x 840 mm / ≥ 95%.

Desvio de r em relação a w / Retitude Lateral / Ortogonalidade: ± 1,0 mm / ± 0,8 mm / ± 1,5 mm.

Curvatura Lateral / Curvatura Central / Empeno: ± 1,8 mm / ± 1,8 mm / ± 1,8 mm.

Recomendações para o Assentamento: Juntas de assentamento ≥ 2 (mm) - Argamassa para piso e Parede = (interno) ACII ou Superior / externo) ACIII ou Superior
Consultar ABNT NBR 13753 e NBR 13754, além de informações nas embalagens, site e manuais.

Observação: Em função do local de uso, seguir projeto elaborado por Engenheiro Civil, Arquiteto ou profissional habilitado e de acordo com as informações contidas neste documento.

Segurança ao Fogo – Porcelanatos Statodellarte são classificados como classe I – Incombustíveis.

*Todos porcelanatos Statodellarte, são comercializados somente em primeira qualidade, que atendem os padrões da ABNT NBR 13006 - 2020 / ABNT NBR 10545 / ABNT NBR 16919.

NOTA: Valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Técnico Responsável
Departamento Técnico

www.Statodellarte.com.br
www.grupoang.com.br

FICHA TÉCNICA

Manhattan Grey HD 120 x 120 cm



FABRICAÇÃO: **Produto produzido no Brasil**
FORMATO (CM): **120 x 120**
TIPOLOGIA: **Porcelanato Esmaltado (G)**
ESPESSURA (MM): **10,5**
ABSORÇÃO D'ÁGUA - %: **≤ 0,5%**
ESCALA MOHS: **6**
LOCAL DE USO: **LD**
SUPER GLOSSY: **Não**
COEFICIENTE ATRITO: **Classe 1 ≤ 0,4**
ACABAMENTO SUPERFICIAL **Acetinado sem relevos**
RETIFICADO: **Sim**
ÁREA DE COBERTURA POR PEÇA/M²: **1,44**
M² POR CAIXA: **2,88**
N° DE PEÇAS POR CAIXA/UN: **2**
PESO POR CAIXA/KG: **70**
N° DE CAIXAS POR PALLET/UN: **24**
M² POR PALLET: **69,12**
PESO POR PALLET/KG: **1.705,00**

CONCEITO / LINHA: Concreto / Metropolitan Manhattan Grey HD 120 x 120 cm, 10,5 mm.

LOCAL DE USO: LD - Áreas comerciais e residenciais com acesso para rua, salão de festas, garagens residenciais e comerciais.

TIPOLOGIAS: Porcelanato, Porcelanato Esmaltado Retificado (G).

RESISTÊNCIA QUÍMICA / Cloreto de Amônia (100g/l) - Hipoclorito de Sódio (20mg/l) - Ácido Clorídrico (3%) - Ácido Cítrico (100g/l) / Hidróxido de Potássio (30g/l): ≥ LB (V)

COR FUNDO / VARIAÇÃO DE TONALIDADE: Cinza - 07 Faces / V3 - Produto com variação de tonalidade moderada para alta entre as placas.

RESISTÊNCIA A MANCHAS / Óleo de Oliva - Iodo - Verde Cromo: ≥ 3

EXPANSÃO POR UMIDADE / GRETAGEM: < 0,6 MM-M / Resistente.

Carga de Ruptura / RMF: ≥ 1300 N / ≥ 35 MPa.

Dimensão de Fabricação / Aspecto Visual: 120 x 120 mm / ≥ 95%.

Desvio de r em relação a w / Retitude Lateral / Ortogonalidade: ± 1,0 mm / ± 0,8 mm / ± 1,5 mm.

Curvatura Lateral / Curvatura Central / Empeno: ± 1,8 mm / ± 1,8 mm / ± 1,8 mm.

Recomendações para o Assentamento: Juntas de assentamento ≥ 2 (mm) - Argamassa para piso e Parede = (interno) ACII ou Superior / externo) ACIII ou Superior
Consultar ABNT NBR 13753 e NBR 13754, além de informações nas embalagens, site e manuais.

Observação: Em função do local de uso, seguir projeto elaborado por Engenheiro Civil, Arquiteto ou profissional habilitado e de acordo com as informações contidas neste documento.

Segurança ao Fogo – Porcelanatos Statodellarte são classificados como classe I – Incombustíveis.

*Todos porcelanatos Statodellarte, são comercializados somente em primeira qualidade, atendem os padrões da ABNT NBR 13006 - 2020 / ABNT NBR 10545.

NOTA: Valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Técnico Responsável
Departamento Técnico

www.Statodellarte.com.br
www.grupoang.com.br

FICHA TÉCNICA**Manhattan Grey RU 120 x 120 cm**

FABRICAÇÃO: **Produto produzido no Brasil**
FORMATO (CM): **120 x 120**
TIPOLOGIA: **Porcelanato Esmaltado (G)**
ESPESURA (MM): **10,5**
ABSORÇÃO D'ÁGUA - %: **≤ 0,5%**
ESCALA MOHS: **6**
LOCAL DE USO: **LE**
SUPER GLOSSY: **Não**
COEFICIENTE ATRITO: **Classe 2 ≥ 0,4**
ACABAMENTO SUPERFICIAL **Rústico**
RETIFICADO: **Sim**
ÁREA DE COBERTURA POR PEÇA/M²: **1,44**
M² POR CAIXA: **2,88**
N° DE PEÇAS POR CAIXA/UN: **2**
PESO POR CAIXA/KG: **70**
N° DE CAIXAS POR PALLET/UN: **24**
M² POR PALLET: **69,12**
PESO POR PALLET/KG: **1.705,00**

CONCEITO / LINHA: Concreto / Metropolitan Manhattan Grey RU 120 x 120 cm, 10,5 mm.

LOCAL DE USO: LE - Indicação para áreas externas planas e/ ou com inclinação de até 10% do comprimento da rampa, áreas residenciais e comerciais que necessitem uso de produtos de produtos com resistência ao escorregamento.

TIPOLOGIAS: Porcelanato, Porcelanato Esmaltado Retificado (G).

RESISTÊNCIA QUÍMICA / Cloreto de Amonia (100g/l) - Hipoclorito de Sódio (20mg/l) - Ácido Clorídrico (3%) - Ácido Cítrico (100g/l) / Hidróxido de Potássio (30g/l): ≥ LB (V)

COR FUNDO / VARIAÇÃO DE TONALIDADE: Cinza - 07 Faces / V3 - Produto com variação de tonalidade moderada para alta entre as placas.

RESISTÊNCIA A MANCHAS / Óleo de Oliva - Iodo - Verde Cromo: ≥ 3

EXPANSÃO POR UMIDADE / GRETAGEM: < 0,6 MM-M / Resistente.

Carga de Ruptura / RMF: ≥ 1300 N / ≥ 35 MPa.

Dimensão de Fabricação / Aspecto Visual: 840 x 840 mm / ≥ 95%.

Desvio de r em relação a w / Retitude Lateral / Ortogonalidade: ± 1,0 mm / ± 0,8 mm / ± 1,5 mm.

Curvatura Lateral / Curvatura Central / Empeno: ± 1,8 mm / ± 1,8 mm / ± 1,8 mm.

Recomendações para o Assentamento: Juntas de assentamento ≥ 2 (mm) - Argamassa para piso e Parede = (interno) ACII ou Superior / externo) ACIII ou Superior
Consultar ABNT NBR 13753 e NBR 13754, além de informações nas embalagens, site e manuais.

Observação: Em função do local de uso, seguir projeto elaborado por Engenheiro Civil, Arquiteto ou profissional habilitado e de acordo com as informações contidas neste documento.

Segurança ao Fogo – Porcelanatos Statodellarte são classificados como classe I – Incumbustíveis.

*Todos porcelanatos Statodellarte, são comercializados somente em primeira qualidade, que atendem os padrões da ABNT NBR 13006 - 2020 / ABNT NBR 10545 / ABNT NBR 16919.

NOTA: Valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Técnico Responsável
Departamento Técnico

www.Statodellarte.com.br
www.grupoang.com.br

FICHA TÉCNICA

Manhattan Grey HD 62,5 x 62,5 cm



FABRICAÇÃO: Produto produzido no Brasil
FORMATO (CM): 62,5 x 62,5
TIPOLOGIA: Porcelanato Esmaltado (G)
ESPESSURA (MM): 9,5
ABSORÇÃO D'ÁGUA - %: $\leq 0,5\%$
ESCALA MOHS: 6
LOCAL DE USO: LD
SUPER GLOSSY: Não
COEFICIENTE ATRITO: Classe 1 $\leq 0,4$
ACABAMENTO SUPERFICIAL Rústico
RETIFICADO: Sim
ÁREA DE COBERTURA POR PEÇA/M²: 0,391
M² POR CAIXA: 1,97
N° DE PEÇAS POR CAIXA/UN: 5
PESO POR CAIXA/KG: 41,5
N° DE CAIXAS POR PALLET/UN: 30
M² POR PALLET: 59,1
PESO POR PALLET/KG: 1.265,00

CONCEITO / LINHA: Concreto / Metropolitan Manhattan Grey HD 62,5 x 62,5 cm, 9,5 mm.

LOCAL DE USO: LD - Áreas comerciais e residenciais com acesso para rua, salão de festas, garagens residenciais e comerciais.

TIPOLOGIAS: Porcelanato, Porcelanato Esmaltado Retificado (G).

RESISTÊNCIA QUÍMICA / Cloreto de Amônia (100g/l) - Hipoclorito de Sódio (20mg/l) - Ácido Clorídrico (3%) - Ácido Cítrico (100g/l) / Hidróxido de Potássio (30g/l): \geq LB (V)

COR FUNDO / VARIAÇÃO DE TONALIDADE: Cinza - 06 Faces / V3 - Produto com variação de tonalidade moderada para alta entre as placas.

RESISTÊNCIA A MANCHAS / Óleo de Oliva - Iodo - Verde Cromo: ≥ 3

EXPANSÃO POR UMIDADE / GRETAGEM: $< 0,6$ MM-M / Resistente.

Carga de Ruptura / RMF: ≥ 1300 N / ≥ 35 MPa.

Dimensão de Fabricação / Aspecto Visual: 62,5 x 62,5 mm / $\geq 95\%$.

Desvio de r em relação a w / Retitude Lateral / Ortogonalidade: $\pm 1,0$ mm / $\pm 0,8$ mm / $\pm 1,5$ mm.

Curvatura Lateral / Curvatura Central / Empeno: $\pm 1,8$ mm / $\pm 1,8$ mm / $\pm 1,8$ mm.

Recomendações para o Assentamento: Juntas de assentamento ≥ 2 (mm) - Argamassa para piso e Parede = (interno) ACII ou Superior / externo) ACIII ou Superior
Consultar ABNT NBR 13753 e NBR 13754, além de informações nas embalagens, site e manuais.

Observação: Em função do local de uso, seguir projeto elaborado por Engenheiro Civil, Arquiteto ou profissional habilitado e de acordo com as informações contidas neste documento.

Segurança ao Fogo – Porcelanatos Statodellarte são classificados como classe I – Incombustíveis.

*Todos porcelanatos Statodellarte, são comercializados somente em primeira qualidade, que atendem os padrões da ABNT NBR 13006 - 2020 / ABNT NBR 10545.

NOTA: Valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Técnico Responsável
Departamento técnico

www.statodellarte.com.br
www.grupoang.com.br