

FICHA TÉCNICA VINILICO SPC

LINHA: SPC TECHWOOD CLICADO
PRODUTO: VINÍLICOS (TODAS AS CORES)
FORMATO: 1200 X 200 X 4,2+1,0 mm - CAPA 0,3 mm
TIPOLOGIA: REVESTIMENTO VINÍLICO SPC
ISO 9000: 2000 e ISO14000
ABNT – NBR 14917-1

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	DADOS
PADRÃO		Revestimento Vinílico Heterogêneo base compacta (HTC), padrão
		madeira. (NBR 14917-1)
ARMAZENAMENTO		Horizontal/ Empilhamento máximo 16 cxs / Base nivelada elevada
ESPESSURA TOTAL DA RÉGUA	EN 428	5,2 mm
CAPA DE USO PVC	EN 429	0,3 mm
		8,96 Kg/m²
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 685	Residencial/ Comercial
	NBR 14917-1	Residencial – Classe 23 (Residencial Pesado)
	NBR 14917-1	Comercial – Classe 31 (Comercial Moderado)
ABSORÇÃO ACÚSTICA DE IMPACTO	EN 10140-3	10 dB
RESISTÊNCIA A FOGO	ABNT NBR 9442/86	Classe II - 0,45 Wats /cm
	EN 13501	Bfl-s1
EMISSÃO DE FUMAÇA	ASTM E 662	< 450
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	EN 13893	D5
	DIN 51130	R9
	NBR 16919	≥ 0,4
CARGA ELETROTÁSTICA	EN 1815	< 2kV
RESISTÊNCIA TÉRMICA	ISO 8302	0.01 m ² K/W
PERPERNDICULARIDADE E RETIDÃO	ISO 24342	≤ 400mm ≤ 0,25mm
(esquadro)		≥ 400mm < 0,25mm
	ASTM F 2055	< 0,01 in
RESISTÊNCIA A LUZ	ISO 10581	>6
FLEXIBILIDADE	ISO 24344	N.A
	ASTM F 137	N.A
SOLIDEZ NA COR	ISO 26987	Aprovado
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	EN 660-2	Classe T
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	ISO 23999/ EM 434	≤ 0,10%
RESISTÊNCIA A RODIZIOS DE CADEIRAS	EN 425	Sem danos
LIMITE DE CARGA ESTÁTICA	ASTM F 970	17,6 kg/m²
EMISSÃO DE GÁS	EN 717-1	E1
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN 433	< 0,1
	ASTM F194	< 8%
RESISTÊNCIA QUÍMICA	ISO 26987	Sem defeitos
	ASTM F 925	Sem defeitos
INSTALAÇÂO	Manual de	Sistema Clicado (Sistema Uniclick da Unilin)
	Instalação	
*GARANTIA	Uso Residencial	10 anos
	Uso Comercial	05 anos
QUALIDADE DO AR INDOOR		Baixo VOC
-6	Sustentável	100% Reciclável
Réguas/cx – Peso – M²		10 un – 21,50 kg – 2,40 m²

Garantia está coberta desde que os revestimentos vinílicos, sejam devidamente especificados e instalados, realizada proteção e manutenção adequada, conforme Manual de Instalação e ABNT/ NBR 15575.

Excludentes da garantia:

- * Situações de: patologias construtivas, erros de instalação, submetidos a intempéries, manutenção, uso e limpeza inadequados;
- * Em hipótese alguma deve-se utilizar produtos abrasivos para a limpeza e ou manutenção, pois estes aceleram o processo de desgaste;
- * Exposição contínua e direta à luz solar, tiver sofrido perda do brilho pelo uso normal, modificações, reparos ou serviços prestados por instaladores não qualificados;
- * Uso indevido; impactos; danos causados no transporte; cortes e riscos; acidentes; negligência ou dolo;
- * Exposição à quantidade excessiva de água ou qualquer líquido, inclusive urina de Pets;
- * Instalação em áreas: externas, molhadas, contrapiso térreo sem impermeabilização adequada e Umidade da base acima de 2,0 %;
- * Cadeiras e móveis pesados ou com rodinhas de plástico, aço ou material rígido, tamanhos pequenos e formato pontiagudos e não formatos proporcionais ao peso da mobília.
- *Rodinhas dos móveis: Ideal rodinhas com base chata em PU ou silicone, não comprometendo o desempenho do Vinílico SPC e o perfeito encaixe do sistema clicado. Em ambientes comerciais, sugerimos o uso de um tapete de proteção em silicone transparente.

NOTA: Em condições especiais, o fabricante/ importador deverá ser consultado.







www.statodellarte.com.br www.grupoang.com.br